

CEDM 8002  
PATENT

## IN THE SPECIFICATION

Please replace Table A in paragraph [0075] of the specification with the following Table A:

TABLE A			
Resin System Components	0032-18-1	0032-18-1 2	0032-18-3
EPICLON 830 LVP	61.04%	61.04%	62.10%
ALBIDUR 2240	<del>61.04%</del> 7.19%	<del>61.04%</del> 7.19%	7.32%
ARADUR MY-0510	7.19%	7.19%	7.32%
MASTERBATCH 56-2	12.51%	12.51%	12.73%
CUREZOL C17Z-SALT	9.62%	---	---
CUREZOL 2MZ-AZINE	---	9.62%	---
CUREZOL 2PHZS-SALT	---	---	9.79%
SILQUEST A-187	0.53%	0.53%	0.10%
BYK A530	0.53%	0.53%	0.10%
BYK - W9010	0.96%	0.96%	---
SKW DYHARD 100S	0.43%	0.43%	0.44%
SILWET 7608	—	—	0.10%
	100.00%	100.00%	100.00%